DEVENTER	Technisches Datenblatt	Datum: 08.09.2014 Ersteller: Born

Profil: M 2577

Profileigenschaften	Norm	Klasse
Anwendungsbereich:	DIN EN 12365 - 1	k.A.
Arbeitsbereich:	DIN EN 12365 - 1	k.A.
Schließdruck:	DIN EN 12365 - 2	k.A.
Kurzzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 3	k.A.
Langzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 4	k.A.
Bedienkraft:	EN 13115 / ISO 8274	k.A.
Luftdurchlässigkeit:	EN 12207	k.A.
Schlagregendichtheit:	EN 12208	k.A.
Brandverhalten:	DIN EN 13501 - 1	k.A.
Fugenschalldämmmaß:	Ift Richtlinie SC - 01	k.A.

Werkstoffeigenschaften

Werkstoffbezeichnung:	DEVENTER Elastik
Werkstoffgruppe:	PVC 01.57 A Polyvinylchlorid
Härte (ISO 868):	57 Shore A
Einsatztemperatur:	-20°C bis +60°C
Physikalische Eigenschaften:	Farbstabilität UV-Beständigkeit Ozonbeständigkeit

Lackverträglichkeit:

DEVENTER Elastik verträgt sich mit DD-Lacken, Kunstharzlacken und säurehärtenden 2-Komponenten-Lacken.
Vorsicht bei Acryl- und Alkydharzlacken!
Keine Nitrolacke, Nitro-Lösungsmittel oder 1-Komponenten-Lacke verwenden!
Unbekannte Anstriche und Beschichtungen müssen im Kontakt mit Dichtungsprofilen auf ihre Verträglichkeit geprüft werden!
Verarbeitungsrichtlinien der Lackhersteller beachten!
Achtung: Keine aggressiven Putz- oder Lösungsmittel verwenden!